

Three Layer Corrugated Conduit
highly flexible, medium-duty

Drei-Schicht-Wellrohr
hochflexibel, mittelschwer

XSOL




PMAFLEX X-Serie

application	<ul style="list-style-type: none"> all-purpose, especially in long-term external applications, e.g. energy technology, transportation
material	<ul style="list-style-type: none"> outer layer: high-grade, specially formulated polyamide 12 intermediate layer: spec. bonding compound inner layer: high-grade, specially formulated polyamide 6
characteristics	<ul style="list-style-type: none"> very long life time, >20 - 30 years very good resistance to UV and weathering very high flexibility very good mechanical strength high impact resistance at low temperature and humidity excellent fire safety characteristics excellent chemical resistance free from halogens and cadmium NMPT-C
temperature range	-50°C ... +95°C continuous, +150°C short-term
compatible with	PMAFIX Pro, PMAFIX, PMA Smart Line
colour	outer layer: black, other colours on request inner layer: green


Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> universell einsetzbar, besonders für Langzeit-Außenanwendungen, z.B. Energietechnik, Verkehrswesen
Material	<ul style="list-style-type: none"> Aussenschicht: hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 12 Mittelschicht: spez. Haftungscompound Innenschicht: hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> sehr lange Lebensdauer, >20 - 30 Jahre sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit sehr hohe Flexibilität sehr gute mechanische Festigkeit hohe Schlagzähigkeit bei tiefen Temperaturen und Trockenheit sehr gute Brandschutzeigenschaften sehr gute chemische Beständigkeit halogen- und cadmiumfrei NMPT-C
Temperaturbereich	-50°C ... +95°C kontinuierlich, +150°C kurzzeitig
passend zu	PMAFIX Pro, PMAFIX, PMA Smart Line
Farbe	Aussenschicht: schwarz, andere Farben auf Anfrage Innenschicht: grün

order no.	profile	conduit size		rec. fitting thread		dimensions in mm (nom.)			weight	packing unit
	black / green	NW	metr.	metric	PG	d1	d2	stat. R.	kg/100 m	PU/m
Bestell-Nr.	Profil	Rohrgrösse		empf. Verschraubungs-Gewinde		Dimensionen in mm (nom.)			Gewicht	Verp.-Einheit
	schwarz / grün	NW	metr.	metrisch	PG	d1	d2	stat. R.	kg/100 m	VE/m
XSOLT-10BG	T	10	12	M12x1.5	09	9.6	13.0	25	3.0	50
XSOLT-12BG	T	12	16	M16x1.5	11	11.8	15.6	30	4.0	50
XSOLG-17BG	G	17	20	M20x1.5	16	15.2	21.0	40	6.5	50
XSOLG-23BG	G	23	25	M25x1.5	21	22.0	28.5	50	10.0	50
XSOLG-29BG	G	29	32	M32x1.5	29	27.5	34.4	60	13.5	50
XSOLG-36BG	G	36	40	M40x1.5	36	35.8	42.4	70	16.0	30
XSOLG-48BG	G	48	50	M50x1.5	48	46.8	54.4	80	23.0	30

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft



Dimensions Dimensionen




For other conduit sizes please contact your local PMA partner for a recommendation.
Für andere Rohrgrößen kontaktieren Sie bitte den lokalen PMA-Partner für eine Empfehlung.

stat. R. = lowest recommended bending radius for static (fixed) installation
kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung

Code reference	Nr.-Schlüssel
X = multi layer	Mehrschicht
SOL = type	Typ
T = fine profile	Feinprofil
G = coarse profile	Grobprofil
12 = nominal width	Nennweite
B = colour-black	Aussenschicht: Farbe schwarz
G = colour-green	Innenschicht: Farbe grün

XSOL-Index

min.	max.
ductility	Biegbarkeit
fatigue / reversed bending	Dauer- / Biegewechselfestigkeit
pressure resistance	Druck- / Trittfestigkeit
cold temperature performance	Kälteeigenschaften
weather resistance	Witterungseigenschaften



Three Layer Corrugated Conduit
highly flexible, medium-duty

Drei-Schicht-Wellrohr
hochflexibel, mittelschwer




XSOL



PMAFLEX X-Serie

properties		unit	value	test method according to
<i>Eigenschaften</i>		<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode nach</i>
Mechanical properties	<i>Mechanische Eigenschaften</i>			
Impact strength	<i>Schlagfestigkeit</i>	(+23 °C) J (-18 °C) J (-45 °C)	> 9 > 12.2 class/Stufe 3 (> 2 J)	PMA DO 9.21-4330 CSA C22.2 Nr. 227.3 / UL 1696 IEC EN 61386
Compression strength	<i>Scheiteldruckfestigkeit</i>	N N	> 250 (50 x 50 mm) > 500 (100 x 100 mm)	PMA DO 9.21-4320 PMA DO 9.21-4320
Reversed bending stresses	<i>Biegewechselfestigkeit</i>	cycles cycles	> 400'000 > 1'000'000	PMA DO 9.21-4420 PMA DO 9.21-4220
Pull-out resistance Conduit / PMAFIX:	<i>Ausreissfestigkeit</i> <i>Wellrohr / PMAFIX:</i>			
Connector type IP68	<i>Verschraubung Typ IP68</i>	N	> 400	PMA DO 9.21-4610
Connector type IP66	<i>Verschraubung Typ IP66</i>	N	> 300	PMA DO 9.21-4610
Testing at 23°C, 50% r.h., conduit nominal width 17, unless otherwise stated	<i>Prüftemperatur 23°C, 50% r.F., Rohrnennweite 17, sofern nicht anders angegeben</i>			
Thermal properties	<i>Thermische Eigenschaften</i>			
Continuous application temperature	<i>Dauergebrauchstemperatur</i>	°C	-50 ... +95	PMA DO 9.21-4510
Upper application temperature	<i>obere Anwendungstemperatur</i>	°C	+110 20'000 h	PMA DO 9.21-4360
Short-term	<i>kurzzeitig</i>	°C	+150 168 h	PMA DO 9.21-4360
Application temperature range	<i>Anwendungstemperaturbereich</i>	°C	-18 ... +90	UL1696/CSA 22.2 Nr. 227.3
Temperature change characteristics: Cold-warm shock test	<i>Wechseltemperatureigenschaften: Kälte-Wärme Schock-Prüfung</i>		Kat. A excellent / hervorragend	PMA DO 9.21-4370
Fire safety characteristics	<i>Brandschutzeigenschaften</i>			
Free from halogens	<i>Halogenfreiheit</i>		yes / ja	DIN 53474
Fire performance	<i>Brandverhalten</i>		non flame-propagating nicht flammausbreitend	IEC EN 61386
Fire performance	<i>Brandverhalten</i>		V2	UL 94
Fire protection grades	<i>Brandschutzstufen</i>		S4 / SR2 / ST2 FED 30 <1 compliant / konform	DIN 5510-2:2009
Fire performance	<i>Brandverhalten</i>		compliant / konform	UL 224
Fire performance	<i>Brandverhalten</i>		C B	PN-K-02511 : 2000 UIC Code 564-2 Ap 7 PN-K-02508 : 1999 UIC Code 564-2 Ap 9
Weathering resistance	<i>Witterungsbeständigkeit</i>			
Weathering (UV/humidity)	<i>Bewitterung (UV/Feuchte)</i>		excellent / hervorragend	



Three Layer Corrugated Conduit
highly flexible, medium-duty

Drei-Schicht-Wellrohr
hochflexibel, mittelschwer



XSOL



PMAFLEX X-Serie

properties		unit	value	test method according to
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode nach</i>
Chemical properties	Chemische Eigenschaften			
Please refer to www.pma.ch	ersichtlich unter www.pma.ch			
Environmental properties	Umwelteigenschaften			
RoHS and REACH compliant	RoHS- und REACH-konform		yes / ja	EU Directive 2002/95/EC
Application approvals	Anwendungszulassungen			
CSA	CSA		CSA C22.2 Nr. 227.3	certification authority
Underwriters Laboratories	Underwriters Laboratories		RU recognised comp. / UL 1696	certification authority
Content of delivery	Lieferumfang			
Conduit	Wellrohr			

In addition to the national and international standards which consider mainly material properties and general product performance, PMA applies its own internally developed standards when assessing the system suitability of cable protection products. The PMA standards are based on 30 years experience and allow a better assessment of whether a product is practically appropriate for a specific application.

Neben internationalen und nationalen Normen, die sich vor allem auf Materialeigenschaften und allgemeine Produkteigenschaften beziehen, wendet PMA ergänzend selbst definierte Werknormen zur Beurteilung der Systemeigenschaften von Kabelschutzprodukten an. Diese erlauben auf der Basis über 30 jähriger Erfahrungen eine bessere Beurteilung der praktischen Eignung eines Produktes für spezifische Anwendungen.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch